

GLASBESCHICHTUNG - SONNENSCHUTZ

Dietze & Fischer GbR,
Amalienstrasse 9 - 09669 Frankenberg - Tel.: 037206/71120 - Fax: 037206/889971
www.dietze-fischer.de, email@dietze-fischer.de

FILMTYP

Splitterschutzfilm S 100 SR/ S 100 ASR

AUSSEHEN	:	Farblos
EINSTUFUNG	:	DIN 52337 + EN 12600 Class 2 B
MATERIALSTÄRKE	:	100 µm
MONTAGESEITE	:	S 100 SR innen, S 100 ASR außen
HAFTFÄHIGKEIT	:	714 g/cm ²
REISSFESTIGKEIT NACH DIN 35455	:	200 N
BRUCHDEHNUNG	:	95 - 100 %
TEMPERATURBEREICH	:	-70 - + 180 ^o C
SCHMELZPUNKT	:	260 ^o C
ENTFLAMMBARKEIT NACH DIN 40634	:	träge bis selbstlöschend, es treten keine entflammaren Gase auf bis 400 ^o C
LICHT- UND FARBECHTHEITS- PRÜFUNG	:	2000 Fadometerstunden
BEWITTERUNGSTEST	:	120 000 Langleys
UV - REDUKTION	:	99 %
EINSTRALUNGSREDUKTION	:	19 %
KONDENSWASSEREINFLÜSSE	:	beständig
CHEMISCHE RESISTENT GEGEN	:	Alkohol, Fettkohlenwasserstoffe, Ketone, Ester, verdünnte Säuren und Laugen
